

Produktdatablad: DanCast Akryl støbemasse 2K

DANLUBE A/S
"Så ved du det holder"

DanCast Akryl Støbemasse kommer i to komponenter - et mineralpulver og en vandbaseret akrylvæske

- Ingen opløsningsmidler.
- Perfekt til bordskånere, fade, vaser, plantekasser, sæbeskåle og mange andre ting
- Ideel til at skabe keramik og teksturerede kunstværker
- Kan bruges til at skabe terrazzo-effekt
- Slibes nemt for at skabe forskellige finish
- Ikke brandfarlig

DanCast Akryl Støbemasse er til at skabe funktionelle og dekorative genstande- Sikkert at bruge og indeholder ingen opløsningsmidler.

Kan bruges til at lave glatte eller teksturerede stykker, DanCast Akryl Støbemasse vil replikere den mest detaljerede tekstur i din form for at producere unikke smykker, kreativkunst og kunsthåndværk.

Den har tusindvis af anvendelser, kun begrænset af dine ideer, kreativitet og dine støbeforme.

Mønstre kan skabes i nyligt hældte støbemateriale ved hjælp af en række forskellige værktøjer.

Vandbaseret og brugervenlig (ingen skrappe kemikalier eller opløsningsmidler).

Blandingsforhold efter vægt: 2,5 dele pulver til 1 del Akrylvæske. (100 ml af Akrylvæsken vejer 100 g)

Blanding og påføring

Når du bruger hele sættet

Tilføj farve til akrylvæsken før du tilsætter pulveret. Tilsæt små mængder pulver ad gangen og bland i trin, indtil du har opnået en klump fri konsistens. Hæld straks i din form og ryst eller bank på formen for at fjerne indesluttede luftbobler. Hvis det tykner hurtigt, mens det hældes, skal du blot røre igen, og det bliver lige så flydende som før.

Ved brug af en del af sættet

Hæld den ønskede mængde akrylbinderi din blandebeholder. Tilføj farve til akrylvæsken, før du tilsætter pulveret. Tilsæt 2,5 gange mængden af pulver til akrylvæsken, f.eks. hvis du startede med 100ml (100g) akrylbinder, så skal du tilføje 250g pulver. 2,5:1 er standardblandingsforholdet, men dette er ikke hugget i sten. Du kan tilpasse forholdet med mindre eller mere pulver for at opnå en mereflydende eller tykkere konsistens der passer til applikationen.

Når du har blandet det til en cremet konsistens, kan du toppe op i pigmentet for at opnå en stærkere farvenuance.

Hæld straks blandingen i din form, ryst og bank på formen for at fjerne indesluttede luftbobler. Hvis det tykner hurtigt, mens det hældes, skal du blot røre igen, og det vil få samme konsistens som før. Lad det hærde i 20-40 minutter. Formen vil føles varm, dette er normalt. Afformes efter 1-2 timer.

Tilføjelse af farve

Brug et hvilket som helst vandbaseret pigment f.eks. DanCast Akrylpigmenter, eller pulverbaseret pigment

Ethvert fast stof kan tilsættes (sand, glimmer, tørrede skår af akryl støbemasse osv.).

Tørre-/afformningstid

Pot life: 10-20 minutter

Hærdetid: 20-40 minutter /

Afformes: Efter 1-2 timer., kan slibes efter 2 timer.

Yderligere Information

- DanCast Akryl Støbemasse kan slibes med enten tørt eller vådt/tørt sandpapir for at eksponere eventuelt tilsat terrazzo flake.
- Kan syreættes med hvid eddike ved brug af stærkere pulverkonzentration, dyppes i 30-60 minutter og renses af bagefter
- Varmebestandig op til 125°C (overfladekontakt temperatur)
- DanCast Akryl Støbemasse er porøs og kan forsegles med DanCast Akryl Sealer.

DANLUBE A/S
"Så ved du det holder"

Tune Parkvej 5
DK-4030 Tune
Danmark

+45 70 25 12 80
info@danlube.dk
www.danlube.dk